



**EOL--0008**

## **NEM DİRENÇLİ ÜST LAK**

**EOL-0008** rotogravür ve flekso baskıya uygun NC bazlı nem dirençli üst laktır.

**Ürün Adı:**Nem Dirençli Üst Lak-

**Ürün Kodu:**EOL-0008

**Katı Madde:**25+/-2

**Baskı Methodu:**Rotogravür ve flekso

**Üretim Vizkositesi:**25-30 sn (DIN CUP 4 25 C)

**Baskı Vizkositesi: Rotogravür :**16-18 sn(DIN CUP 4 25 C)

**Flekso :** 21-25 sn(DIN CUP 4 25 C)

**İnceltici: Rotogravür :**50%Etil Asetat 50% Etil Alkol

**Flekso :** 20%Etil Asetat 80% Etil Alkol

**Uygulama Miktarı:** 1-2 gr/m<sup>2</sup>

**Kullanım Alanı:** Özellikle yüksek nem direnci isteyen düz baskı işlerde kullanılmak üzere dizayn edilmiş üst laktır.Aynı zamanda baskılı yüzeye sürtünme direnci ve parlaklık sağlar.

**Kullanım Süresi:**EOL-0008 Nem Dirençli Üst Lak hava geçirilmeyen orjinal ambalajlarda 1 yıl muhafaza edilir.

**Not:**Yukarıdaki bilgiler laboratuvar test sonuçlarımıza dayanmaktadır.Uygulama şartlarındaki farklılıklar verileri değiştirebilir.Bu gibi durumlarda teknik departmanımıza başvurunuz.