



LH-9030

AL FOLYO TERMOKOLON LAK

LH-9030 rotogravür baskıya uygun termokolon laktır..

Ürün Adı:AL Folyo Termokolon Lak

Ürün Kodu:LH-9030

Katı Madde:25+/-2

Baskı Methodu:Rotogravür

Baskı Malzemesi:Al Folyo

Üretim Vizkositesi:30-35 sn (DIN CUP 4 25 C)

Baskı Vizkositesi: 16-18 sn(DIN CUP 4 25 C)

İnceltici: Etil asetat veya MEK

Uygulama Miktarı: 3-4 gr/m²

Termik Yapışma:180 C

Kullanım Alanı: Blister Folyo üzerine 3%-4% gr/m² uygulanarak sert PVC ve PS malzemelere 180 C de termik yapışma sağlar.

Kullanım Süresi:LH-9030 Al Folyo Termokolon Lak hava geçirmeyen orjinal ambalajlarda 1 yıl muhafaza edilir.

Not:Yukarıdaki bilgiler laboratuvar test sonuçlarımıza dayanmaktadır.Uygulama şartlarındaki farklılıklar verileri değiştirebilir.Bu gibi durumlarda teknik departmanımıza başvurunuz.