



LO-5050

PARLAK ÜST LAK

LO-5050 rotogravür ve flekso baskıya uygun NC bazlı parlak üst laktır.

Ürün Adı: Parlak Üst Lak

Ürün Kodu: LO-5050

Katı Madde: 30+/-2

Baskı Methodu: Rotogravür ve flekso

Üretim Vizkositesi: 25-30 sn (DIN CUP 4 25 C)

Baskı Vizkositesi: Rotogravür : 16-18 sn (DIN CUP 4 25 C)

Flekso : 21-25 sn (DIN CUP 4 25 C)

İnceltici: Rotogravür : 50% Etil Asetat 50% Etil Alkol

Flekso : 20% Etil Asetat 80% Etil Alkol

Uygulama Miktarı: 1-2gr/m²

Kullanım Alanı: Özellikle yüksek parlaklık istenen düz baskı işlerde kullanılmak için dizayn edilmiş bir üst laktır. Aynı zamanda baskılı yüzeye yüksek sürtünme direnci sağlar.

Kullanım Süresi: LO-5050 Parlak Üst Lak hava geçirmeyen orjinal ambalajlarda 2 yıl muhafaza edilir.

Not: Yukarıdaki bilgiler laboratuvar test sonuçlarımıza dayanmaktadır. Uygulama şartlarındaki farklılıklar verileri değiştirebilir. Bu gibi durumlarda teknik departmanımıza başvurunuz.