



LO-5057

NEM DİRENÇLİ ÜST LAK

LO-5057 rotogravür ve flekso baskıya uygun NC bazlı nem dirençli üst laktır.

Ürün Adı:Nem Dirençli Üst Lak

Ürün Kodu:LO-5057

Katı Madde:28+/-2

Baskı Methodu:Rotogravür ve flekso

Üretim Vizkositesi:25-30 sn (DIN CUP 4 25 C)

Baskı Vizkositesi: Rotogravür :16-18 sn(DIN CUP 4 25 C)

Flekso : 21-25 sn(DIN CUP 4 25 C)

İnceltici: Rotogravür :50%Etil Asetat 50% Etil Alkol

Flekso : 20%Etil Asetat 80% Etil Alkol

Uygulama Miktarı: 1-2 gr/m²

Kullanım Alanı: Özellikle yüksek nem direnci isteyen düz baskı işlerde kullanılmak üzere dizayn edilmiş üst laktır.Aynı zamanda baskılı yüzeye sürtünme direnci ve parlaklık sağlar.

Kullanım Süresi:LO-5057 Nem Dirençli Üst Lak hava geçirmeyen orjinal ambalajlarda 1 yıl muhafaza edilir.

Not:Yukarıdaki bilgiler laboratuvar test sonuçlarımıza dayanmaktadır.Uygulama şartlarındaki farklılıklar verileri değiştirebilir.Bu gibi durumlarda teknik departmanımıza başvurunuz.