

EH SERİ(EUROHYD)

Rotogravür ve flexo baskı sistemleri için dizayn edilmiş NC –polyamid solvent bazlı mürekkep
Baskı Materyali:Shrink PE ,çuval , hışır PE

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Kullanılan materyale bağlı olarak ısı direnci 180C-200C (3bar ,1 sn)
- İyi mürekkep transferi
- TAA ve ftalat içermez.
- Laminasyona uygun değildir
- Üretim Viskozitesi:20-35 sn/D4/25 C

BASKI ŞARTLARI

Baskı Viskozitesi

- Flekso rakleli : 22-25 sn./D4/25C Flekso raklesiz : 18-22 sn./D4/25 C

Baskı Viskozitesi Hazırlığı

- Flekso için :%80 Etil Alkol-%20 Etil Asetat karışımı(4-1)
- Rotogravür için :%50 Etil Alkol-%50 Etil Asetat karışımı(1-1)

Kuruma Süresi Ayarlayıcılar

- Hızlandırıcı :Etil Asetat Yavaşlatıcı :Etoxi Propanol veya Metoksi Propanol

RAF ÖMRÜ

- **EH** seri ürünlerin raf ömrü hava geçirmeyen ambalajlarda 1 yıldır.
- Altın yıldız,Gümüş yıldız,İmitasyon yıldızların raf ömrü hava geçirmeyen ambalajlarda 6 aydır.
- Fanal Pigmentlerle yapılan mürekkeplerin raf ömrü 1 aydır.